



CESAL PREMIUM TN 34

FEHÉR VAKOLÓHABARCS KÜL- ÉS BELTÉRRE
MUSZAKI ADATLAP SZ. 03/2024

JELLEMZŐK

- Kül-és beltéri alapvakolatok simítására
- Nagyon jó tapadás
- Könnyű megmunkálhatóság
- Nagyon finom felület

25 KG OS ZSÁKOS KISZERELÉS

ANYAGFOGYASZTÁS

3-4 kg/m²

FELHASZNÁLHATÓ SÁG

A termék szavatossági ideje 12 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számítva, zárt csomagolásban az előírt tárolási követelmények betartásával.

TERMÉKL EIRÁS

A CESAL PREMIUM TN 34 egy gyárilag elokevert, ásványi kötoanyag tartalmú 2-nom vakolóhabarcs, amelynek összetétele fehér cement, kvarchomok, mész, valamint felhordási tulajdonságokat javító adalék anyagok.

A termék betonból, könnyubetonból, cement , cement-mész alapu száraz vakolatból készült, belso és külső felületek befejezo munkálataira, valamint repedezett vagy egyenetlen durva vakolatok javítására szolgál.

Sima felületek készítésére használják magas páratartalmú helyiségekben és kültérben is. A 2-noman dörzsölt felület rusztikus hatást ad, a záró réteg vizes diszperziós festék felhordásával alakítható. Nem alkalmazható gipsz alapú vakolatokra .

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A cement-mész alapú vakolatból készült új felületeket érleltetni kell (minimum 28 nap). A régi felületeket ellenorzni kell, hogy legyenek megfelelo szilárdságúak, repedésmentesek, ne legyenek rajta egyenetlenségek. A gyenge mechanikai ellenállású rétegeket elozetesen el kell távolítani és a falazat üregeit és hézagjait ki kell tölteni.

Az alapfelület legyen tiszta, nem deformálható, száraz, rögzített, valamint portól, sóktól, kivirágzástól vagy egyéb tapadásmentes anyagtól mentes és ne legyen hidro fób

FELHORDÁS

A 25 kilogrammos zsák tartalmát kb. 6,75-7,50 liter tiszta vízhez adagolva, energikusan, lehetőleg keveroszárral elkeverjük mindaddig, amíg krémes, homogén, könnyen kezelhető nem lesz.

Csak annyi anyagot szabad bekeverni, amit a maximum 3 órás bedolgozhatósági időn belül fel tudunk használni. A bekevert ragasztót, a teljes kémiai reakció bekövetkezése érdekében 10 percig pihentetjük, majd újra energikusan átkeverjük.

Fazékido: hozzávetőlegesen 3 óra .

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

CSOMAGOLÁS: 25 kg-os zsákokban
1200 kg-os raklapokon.

TÁROLÁS: száraz, szellőztetett helyiségekben, fa raklapon, távo al z összeférhetetlen anyagoktól (lásd a Biztonsági adatlap 10. pontját), italoktól és ételektől. Védje a nedvességtől -a termék nedvesség hatására visszafordíthatatlanul megkeményedik.

SZÁLLÍTÁS: zárt autókban .

FONTOS INFORMÁCIÓ

Javasoljuk, hogy kerülje a por belégzését. Véletlen szembe kerülés esetén azonnal öblítse le bo vízzel és forduljon orvoshoz.

Megjegyzés: A Műszaki adatlap információi a termék felhasználására vonatkozó alap irányelveket tartalmazzák, és nem mentesítenek azon kötelesség alól, hogy a kivitelezés, az építőiparra érvényes szabályozásnak megfelelően történjen, az egészségvédelem és biztonsági előírásokkal összhangban .Ezen műszaki adatlap közzétételekor az összes korábbi elveszíti érvényességét. A termék Műszaki dokumentációja elérhető a www.cesal.ro honlapon

TELJESÍTMÉNY - NYILATKOZAT

NR. 033/CPR/2024

Cesal SA Oradea

Kiadás 01, Felülvizsgálat 01/ 10.04.2024

A vakolandó felületet vízzel jól benedvesítjük. Hagyjuk megszáradni, majd a CESAL PREMIUM TN 34 habarcst egy glettvass segítségével 1 -2 mm vastagságban felhordjuk. Amikor érintés-száraz, kissé benedvesítjük, majd szivacs - vagy polisztirol simítóval átdörzsöljük, így sima, egyenletes felületet kapunk.

72 óra elteltével a beltéri falak töltő- és kiegyenlítő gipszglettel, pl. Cesal BasicGlet glettelhetőek.

A külső vakolt felületeket a felhordás után legalább 24 órán keresztül védni kell a közvetlen napfénytől és az esőtől.

A LEVEGO ÉS AZ ALAPFELÜLET HŐMÉRSÉKLETE AM UNKÁLATOK ELVÉGZÉSE ALATT+ 5°C ÉS +30oC KÖZÖTT KELL LEGYEN. MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN A FELÜLET MEGNEDVESÍTÉSE AJÁNLOTT A VAKOLAT FELHORDÁSA ELOTT. A MUNKA ESZKÖZÖKET KÖVZETLEN A HASZNÁLAT UTÁN VIZZEL KELL LEMOSNI I.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Környezetvédelem: Az anyaghulladékot és az üres csomagolóanyagot a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosítják. Tovább információért lásd a Biztonsági Adatlap legújabb verzióját .

Munkavédelem: Részletes információk a vegyi anyagok biztonságos használatáról, tárolásáról és semlegesítéséről, valamint óvintézkedések: a fizikai, toxikológiai és környezeti adatokkal kapcsolatos információk a termék biztonsági adtlapjában találhatóak meg.

Bovebb információért kérjük tanulmányozza a Biztonsági adatlapot.

MŰSZAKI ADATOK

CE 24	SR EN 998-1: 2016 ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FINOM VAKOLÓHABARCS (GP) kül- és beltéri használatra
Tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzveszélyesség	A1 osztály
Vízfelvétel	Wc 0
Vízpára átbocsátási tényező, μ	5/20
Tapadószilárdság és szakadási mód	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$, FP-B
Hővezetési tényező, λ_{10} , száraz	0,47 W/m·K táblázati érték (P=50%)
Tartósság - tapadás a kondicionáló ciklusok után - Vízáteresztő képesség kondicionáló ciklusok után	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$, FP-B Wc 0
Veszélyes anyagok	NPD

A legyártott termék minőségét a Vizsgálati terv szerint ellenorzi a CESAL SA gyártó cég saját laboratóriumában .

Az EN ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszerben gyártott termék.