



ATLAS UNI-GRUNT

gyorsan száradó alapozó

- mélyen behatol
- csökkenti és kiegyenlíti az aljzatok nedvszívó képességét
- megerősíti a felületet
- padlók, ragasztók, vakolatok, befejezőrétegek, festékek alá
- hígítható



CAN BE DILUTED,
MAX 1:3



DEEPLY
PENETRATING



LIMITS
SUBSTRATE ABSORPTION



WIDE RANGE
OF USE

Tulajdonságok

Az ATLAS UNI-GRUNT egy impregnáló alapozó, amely a legjobb minőségű vizes polimer gyanta alapján készül.

Nagyon rövid száradási idő - a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően, a lealapozott aljzatra a következő réteg felhordása az alábbiak szerint lehetséges:

- kb. 15 perc után – az ATLAS ragasztóhabarcok felvitele esetén,
- kb. 2 óra után - padlók és önterülő esztrichek, tapéták, burkolatok és cement-mész vakolatra, BCA és szilikát tömbökre felvitt festékek esetén.

Megerősíti a lealapozott ásványi aljzatok felületét - behatol a felületbe, megerősíti és javítja annak teherbíró képességét.

Javítja a festékek, glettek és ragasztók kiadóságát – a lealapozott felület szerkezetének lezárásával növeli az utólag felhordott anyagok kiadóságát, csökkentve azok anyag fogyasztását.

Megkönnyíti a következő rétegek felhordását - festékbevonatok, ragasztók, fedőbevonatok és glettek, esztrichek és önterülő padlók, szőnyegragasztók, tapéta ragasztók, hőszigetelő ragasztók stb.

Csökkenti az alapfelület nedvszívó képességét– így megakadályozza a túlzott víz visszatartását a lealapozott felületre felvitt termékből

Egységesíti a lealapozott felület nedvszívó képességét - a később felvitt befejező réteg hasonló kikeményedési feltételekkel rendelkezik, függetlenül az alapfelület paramétereinek helyi eltéréseitől (beleértve azokat a helyeket is, ahol helyi javításokat végeztek)

Rögzíti az instabil aljzatokat – csökkenti a padlók és vakolatok porosodását

Magas hőmérsékleten alkalmazható - a termék használata +5 és +30 °C hőmérséklet tartományban javasolt, bel- és kültérben egyaránt.

Nagyon alacsony VOC (illékony szerves anyag) tartalom– 15-ször alacsonyabb, a követelményekhez képest.

Átlátszó, vízben oldódik – a termék száradás után színtelen marad és nem színezi el az alapfelületet.

Felhordható hengerrel, ecsettel, meszelővel vagy szórással

Felhasználás

Aljzattípusok - standard	
cement alapú padlók és esztrichek	+
anhidrid alapfelületek	ajánlott az ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
cement és gipsz vakolatok, cement-mész vakolatok	+
gipsz alapú vakolatok és glettek	ajánlott az ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
falak BCA, habtégla tömbökből	+
tégeléből vagy szilikát tömbökből készült fal	+
falazat kerámia tömbökből	+
gipsz blokk falazó elemekből készült falak	ajánlott az ATLAS UNI-GRUNT ULTRA

Aljzattípusok – nehezen megmunkálható	
cement alapú padlók és esztrichek - padlófűtéssel	+
anhidrit esztrichek - padlófűtéssel	ajánlott az ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
monolit beton	ajánlott az ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
vasbeton	ajánlott az ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
meqlévő kerámia- vagy kőburkolat	használja az ATLAS GRUNTO-PLAST* vagy ATLAS ULTRAGRUNT*-ot
terrazzo	használja az ATLAS ULTRAGRUNT*-ot
OSB lapok	használja az ATLAS ULTRAGRUNT*-ot
gipszkarton lapok	+
linóleummal vagy PVC-vel való stabil bevonatok	használja az ATLAS ULTRAGRUNT*-ot
lakkok betonhoz	használja az ATLAS ULTRAGRUNT*-ot
bevonatok akril vagy latex beltéri festékekkel	ajánlott az ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
olajfesték bevonatok	használja az ATLAS ULTRAGRUNT*-ot

* az alábbi táblázatban felsorolt minden típusú befejező rétegre vonatkozik, kivéve a festékeket (az ATLAS GRUNTO-PLAST vagy az ATLAS ULTRAGRUNT durva felületképzése miatt).

A befejező rétegek típusai (MEGJEGYZÉS: alapozás előtt olvassa el a következő réteget alkotó anyag gyártójának alapozási ajánlásait)	
cement alapú ragasztóval ragasztott burkolólapok	+
ásványi vízszigetelés	+
cement alapú padlók és esztrichek vagy anhidrit esztrichek;	+
cement, cement-mész vagy gipsz alapú vakolatok;	+
cement- gipsz- vagy polimer alapú bevonatok, pl.ATLAS GTA, ATLAS RAPID, GIPSAR GO!	+
akril vagy latex belső festékek	+
tapéták	+

Alkalmazás helye	
az épületek beltereiben	+
az épületek kültereiben	+
vízszintes felületeken	+
függőleges felületeken	+

Műszaki adatok

Emulzió sűrűsége	kb. 1.0 g/cm ³
Környezeti / alapfelületi hőmérséklet a munkavégzés során	+5°C és +30°C között
A következő réteg felhordása alapozás után (az aljzattól függően)	- kb. 15 perc után- az Atlas ragasztóhabarcsok esetén, - kb. 2 óra után- önterülő esztrichek, tapéták, bevonatok esetén, valamint cement-mész vakolatra, BCA-ra és szilikát tömbökre felvitt festékek

Műszaki követelmények

Az alapozó nem minősül építőanyagnak.

Alapozás

Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen száraz, por-, szennyeződés-, olaj-
zsír- és viasz mentes. Az alapozó felvitetele előtt
minden laza, nem tapadó réteget el kell távolítani.

Alapozó felhordása

Az ATLAS UNI-GRUNT felhasználásra kész
emulzióként kerül forgalomba. Nem szabad más
anyagokkal keverni vagy sűríteni

Aljzat típusa	Alkalmazási és hígítási módszer
nedvszívó és gyenge	Vigye fel a hígítatlan alapozót addig, amíg az aljzat telítődik, tócsák és folyások nélkül az alapozó felületén.
új gipszvakolatok, glettek	Egy rétegben vigye fel az alapozót. Hígítsa 1:1 arányban vízzel.
gipszkarton lapok, diszperziós vakolatok (aljzatok belső festéshez)	Egy rétegben vigye fel az alapozót. Hígítsa 1:3 arányban vízzel.

Az emulziót egyszer, hengerrel, ecsettel vagy szórással vigye
fel az aljzatra vékony és egyenletes réteg formájában.
Száradás után javasolt a hatékonyság tesztelése az aljzat
vízzel való megnedvesítése és a felszívódási sebesség
értékelésével.

Felület használata

Az alapozó körülbelül 2 óra alatt megszárad. Festést,
tapétázást stb. az emulzió megszáradása után kell elkezdeni.
Kerámia burkolólapok száraz cement és cement-mész
aljzatra történő ragasztásánál az alapozás után 15 perccel
kezdődhet a munka.

Az alapozónak száradáskor matt felületet kell képeznie.

Anyagfogyasztás

Az átlagos fogyasztás 0,05 ÷ 0,2 l emulzió 1 m²-re. A
gyakorlatban a fogyasztás az alapfelület nedvszívó
képességétől függ.

Kiszerezés

Műanyag kanna: 1 kg, 5 kg, 10 kg.

Biztonsági információk

A biztonsági információk a termék csomagolásán és a
www.atlas.com.pl. vagy www.atlas-romania.ro címen
elérhető Biztonsági adatlapban találhatók.
ATLAS UNI-GRUNT - Kat. A/h/FW: maximális VOC tartalom a
termékben 1,92 g/l, megengedett VOC tartalom 30 g/l. A
termék Sugárhigiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik.

Tárolás és szállítás

A tárolással és szállítással kapcsolatos információk a termék
csomagolásán és a www.atlas.com.pl. vagy www.atlas-
romania.ro címen elérhető Biztonsági adatlapban találhatók.
A termék érvényességi ideje (felhasználhatósági ideje) a
csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 12
hónap.

Fontos kiegészítő információk

Festés előtt az aljzatot a festékgyártó utasításai szerint kell
lealapozni.
Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat tiszta
vízzel.

Az esetleges emulziós foltok ATLAS SZOP 2000-el eltávolíthatóak.

A Műszaki Adatlap információi a termék felhasználására
vonatkozó alap irányelveket tartalmazzák, és nem
mentesítenek azon kötelesség alól, hogy a kivitelezés, az
építőiparra érvényes szabályozásnak megfelelően történjen,
az egészségvédelmi és biztonsági előírásokkal összhangban..
Jelen műszaki adatlap megjelenésének napján minden
korábbi adatlap érvényét veszti. A termék aktuális műszaki
dokumentációja a www.atlas.com.pl weboldalon érhető el.
vagy www.atlas-romania.ro

A műszaki lap tartalma, valamint a használt szimbólumok és
kereskedelmi nevek az Atlassp.zo.o. tulajdonát képezik.
Jogosulatlan használatukat szankcionálni fogják.

Felülvizsgálat ideje: 2023-08-23